KÖSTER NB 1 Flex

Scheda Tecnica W 721 008

Emissione: 19/11/2019

Additivo liquido per KÖSTER NB 1 Grey e KÖSTER NB 2 White

Caratteristiche
KÖSTER NB 1 Flex è un lattice in dispersione acquosa di stirene-butadiene carbossilato. Il lattice è compatibile con tutti i cementi standard di uso comune.

Dati Tecnici

Sostanza secca	23 ± 1 %
Valore del pH	10.5 – 11.5
Viscosità	< 100 mPa.s
Tensione superficiale	circa 50 mN / m
Peso specifico	circa 1.00
Temperatura minima formazione film	circa 0 °C

Campi di applicazione

KÖSTER NB 1 Flex
-fluidifica KÖSTER NB 1 Grey e KÖSTER NB 2 White, rendendo l'applicazione più fluida.
-aumenta la ritenzione d'acqua e previene l'essiccamento rapido del rivestimento.
-aumenta l'adesione al supporto.
-aumenta l'elasticità e la resistenza alle sostanze aggressive del fondo.
-porta a un aumento sostanziale della resistenza ai gelo e ai sali disgelanti.
-riduce la permeabilità a oli e solventi.
-aumenta la resistenza chimica.

Applicazione
Miscelare il prodotto con un miscelatore a bassa velocità mentre si aggiunge gradualmente la polvere di KÖSTER NB 1 Grey oppure di KÖSTER NB 2 White. Assicurarsi che la miscela finale sia priva di grumi.

Consumi
circa 8 kg per 25 kg NB 1 Grey e NB 2 White

Pulizia degli attrezzi
Pulire subito gli attrezzi con acqua dopo l'utilizzo.

Confezioni

W 721 008	tanica da 8 kg

Stoccaggio
Conservare in luogo asciutto e al riparo dal gelo. Se conservato negli imballi originali sigillati, il prodotto dura per un minimo di 12 mesi. Richiudere accuratamente gli imballi aperti.

Sicurezza
Indossare guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione del prodotto.

Prodotti correlati

KÖSTER Intonaco Risanante Grigio	M 661 025
KÖSTER Intonaco Risanante Bianco	M 662 025
KÖSTER Intonaco Risanante Fast	M 663
KÖSTER NB 1 Grigio	W 221 025
KÖSTER NB 2 White	W 222 025
KÖSTER Pennello per liquidi	W 912 001

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sui risultati della nostra ricerca e sulla nostra esperienza pratica sul campo. Tutti i dati dei test riportati sono valori medi che sono stati ottenuti in condizioni standard. L´applicazione corretta, efficace e di successo dei nostri prodotti non è soggetta al nostro controllo. L´installatore è responsabile della corretta applicazione in considerazione delle specifiche condizioni di cantiere e dei risultati finali del processo di installazione. Questo può richiedere modifiche alle raccomandazioni qui riportate per i casi standard. Specifiche fatte dai nostri dipendenti o rappresentanti che modificano le specifiche contenute in questa linea guida tecnica necessitano della conferma scritta. Vanno comunque sempre rispettati gli standard normativi vigenti per l´installazione e il collaudo, le linee guida tecniche, e gli standard di buona pratica. La garanzia può essere applicata solo alla qualità dei nostri prodotti nell´ambito dei nostri termini e condizioni, ma non alla loro effettiva ed efficace applicazione. Questa linea guida è stata tecnicamente rivista; tutte le versioni precedenti sono superate.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax 04941/9709-40 • E-Mail: info@koester.eu - Internet: www.koester.eu