



KÖSTER Fix-Tape 15 SY

Bandella impermeabilizzante in gomma/bitume autoadesiva a freddo, larghezza: 200 mm

Caratteristiche

Bandella impermeabilizzante autoadesiva a base di gomma/bitume, applicabile a freddo, per la sigillatura di facciate e l'impermeabilizzazione dei raccordi delle finestre. Applicabile tra +5 °C e +30 °C. Altamente flessibile, con capacità di resistere alle fessure (crack-bridging), subito impermeabile all'acqua e alla pioggia. Doppia laminatura con un foglio di polietilene altamente resistente allo strappo. Spessore del materiale 1,5 mm, disponibile in larghezza 200 mm.

Dati Tecnici

Strato adesivo	1.5 mm
Foglio di polietilene	0.05 mm
Allungamento	15 %

Campi di applicazione

- per l'impermeabilizzazione di giunzioni tra pareti e pavimenti in ambienti umidi,
- per la riparazione di grondaie e pluviali che perdono,
- per l'impermeabilizzazione di parapetti,
- per riparazioni generali di scossaline esistenti,
- per l'impermeabilizzazione di penetrazioni nei muri, lucernari a cupola, bordi del tetto, finestre da tetto e altre estensioni del tetto,
- per l'impermeabilizzazione di scarichi pluviali,
- per la riparazione di guarnizioni in piombo,
- per l'impermeabilizzazione di viti incapsulate su sistemi di copertura,
- per l'impermeabilizzazione di colmi,
- per il collegamento di lamiere ondulate su elementi strutturali verticali e per facciate antiventto,
- per l'impermeabilizzazione di tegole sovrapposte.

Non sono necessarie rientranze nel muro per l'applicazione della bandella, come avviene per le comuni scossaline metalliche.

Preparazione del fondo

Il supporto deve essere pulito, asciutto, uniforme e privo di spigoli o vuoti. Può essere minerale, metallico o in legno. In caso di pareti interrate in muratura, i giunti devono essere chiusi a filo. In caso di supporti porosi, applicare uno strato sottile di primer KÖSTER KBE Liquid Foil (consumo: 1-2 mani da 200 g/m² ciascuna). Lo strato di primer deve essere lasciato asciugare completamente. Applicare la membrana il giorno stesso. In alternativa, il primer può essere applicato anche con circa 400 g/m² di KÖSTER Primer BL (diluito 1:5 con acqua).

Applicazione

Durante lo srotolamento di KÖSTER Fix-Tape 15 SY, la carta siliconata deve essere rimossa uniformemente per evitare pieghe. Contemporaneamente alla rimozione della carta siliconata, la bandella viene incollata alla zona interessata. Se necessario, tagliare la bandella a misura e rimuovere la carta siliconata poco prima dell'applicazione. Non applicare pezzi troppo lunghi. Una sovrapposizione di circa 5,0 cm è sufficiente. A causa all'ottima adesione della bandella sigillante, non sono possibili correzioni. Dopo l'applicazione, premere la bandella sul supporto con un rullo. Le bolle d'aria non devono essere inglobate e

devono essere spinte lateralmente. Nei giunti di dilatazione, inserire una striscia di schiuma nel giunto in modo che la schiuma sbordi sulla superficie. Applicare la KÖSTER Fix-Tape 15 SY sopra in modo da creare una sporgenza. Ciò garantisce che la parte centrale della bandella possa seguire i movimenti del giunto senza strapparsi. La bandella KÖSTER Fix-Tape 15 SY non può essere direttamente rivestita con malta o cemento. Non applicare la bandella su superfici bagnate o in caso di pioggia. KÖSTER Fix-Tape 15 SY può essere rivestita con dispersioni acriliche e vernici a base di resina acrilica. Non si può escludere la possibilità di scolorimento dovuto a trasudamento del bitume.

Pulizia

Pulire gli utensili con KÖSTER Universal Cleaner.

Confezioni

W 815 020 20 m rotolo

Stoccaggio

Conservare il materiale asciutto a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. Si conserva per un minimo di 12 mesi.

Sicurezza

Durante l'installazione del materiale, osservare tutte le normative di sicurezza governative, statali e locali.

Prodotti correlati

KÖSTER Primer BL	W 120 015
KÖSTER KBE Liquid Film	W 245
KÖSTER KSK SY 15	W 815 105
KÖSTER Universal Cleaner	X 910 010

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sui risultati della nostra ricerca e sulla nostra esperienza pratica sul campo. Tutti i dati dei test riportati sono valori medi che sono stati ottenuti in condizioni standard. L'applicazione corretta, efficace e di successo dei nostri prodotti non è soggetta al nostro controllo. L'installatore è responsabile della corretta applicazione in considerazione delle specifiche condizioni di cantiere e dei risultati finali del processo di installazione. Questo può richiedere modifiche alle raccomandazioni qui riportate per i casi standard. Specifiche fatte dai nostri dipendenti o rappresentanti che modificano le specifiche contenute in questa linea guida tecnica necessitano della conferma scritta. Vanno comunque sempre rispettati gli standard normativi vigenti per l'installazione e il collaudo, le linee guida tecniche, e gli standard di buona pratica. La garanzia può essere applicata solo alla qualità dei nostri prodotti nell'ambito dei nostri termini e condizioni, ma non alla loro effettiva ed efficace applicazione. Questa linea guida è stata tecnicamente rivista; tutte le versioni precedenti sono superate.